

ТИП КЛЕЯ

Высокотемпературный малонаполненный клей на основе ЭВА.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материала из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая скорость плавления
- Высокая прочность склеивания
- Универсальное применение

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	180 - 210°C
Влажность склеиваемых элементов	8-12%
Температура в помещении	> 18°C
Температура рабочих материалов	18-22°C

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (5-25°C) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное обо-рудование для отвода паров клея. Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-12 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °C, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	ЭВА
Цвет	Натуральный
Внешний вид	Гранулы
Вязкость	177800±25000 мПа/с (160°C) 102000±20000 мПа/с (180°C) 62000±15000 мПа/с (200°C)
Плотность	1,08 ± 0,05 г/см ³